

TESSAROL email (lesklý/satin)

OBLAST POUŽITÍ

Pro kvalitní ochranu a dekoraci kovových a dřevěných povrchů jako např. oken, dveří, kování, dřevěného obložení, zábradlí, konstrukcí, jednoduchého nábytku ve vnitřním i venkovním prostředí.

VLASTNOSTI

- lesklý vrchní nátěr
- ochrana před korozi pomocí antikorozních pigmentů
- dobrá kryvost
- rychlé zasychání
- dobrý rozliv
- stabilní lesk a odstín
- dobrá pružnost a pevnost
- dobrá povětrnostní a světelná odolnost
- snadná aplikace
- odolnost proti čistícím prostředkům používaným v domácnosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	alkydové pojivo, rozpouštědlo, pigment,
BAREVNÉ ODSTÍNY	Lesklý: bílý, 15 standardních odstínů, několik tisíc odstínů dle barevných předloh HGMIX Satin: bílý a černý, několik tisíc odstínů dle barevných předloh HGMIX
TÓNOVÁNÍ	vzájemné míchání standardních odstínů, HGMIX
LESK	Lesklý, satin
HUSTOTA	0,9 – 1,25 g / ml v závislosti na odstínu
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(i), 300g/l (2010); výrobek obsahuje: max.300g/l
ŘEDENÍ	V případě potřeby až do 2% ředidlem TESSAROL
BALENÍ	standardní odstíny: 0,2 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l (stříbrný); HGMIX : 0,75l a 2,5l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	ředění	viskozita (DIN 4 mm)	tryska	tlak
štetec, váleček	V případě potřeby až do 2%			
nástřik	V případě potřeby až do 2%			
airless	/	dodavatelská	0,23 – 0,28 mm	120 – 160 barů
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a objektu minimálně +5°C			
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý na prach cca 5 hod, na omak 6 – 8 hod, další vrstva po 16 hodinách Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlouží.			
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 14 - 16 m ² povrchu Skutečná spotřeba závisí na úpravě a druhu podkladu, způsobu nanášení a také na zvoleném odstínu.			
CISTENÍ NARADÍ	TESSAROL ředidlo, S 6006			

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad

Vlhkost u jehličnanů nesmí překročit 15% a u listnatých stromů 12%. Suchý podklad obrousíme a očistíme, potom odstraníme

TESSAROL NITRO ředidlem vosky, pryskyřice a mastnoty.

Železné a ocelové podklady

Rez odstraníme mechanicky, mastnoty a ostatní nečistoty **TESSAROL NITRO ředidlem**.

Pozinkovaný plech, tvrdé PVC

Opláchněte povrch směsí vody (10 l), roztoku amoniaku (0,5 l) a mycího prostředku (jeden uzávěr), zbruste pomocí brusného plátna vyrobeného ze syntetických vláken. Důkladně očistěte odpad vzniklý broušením pomocí vody a povrch osušte.

Nepoužívejte drátěné kartáče ani ocelovou vlnu!

Povrch žárově pozinkovaného kovu. POVINNÉ dodatečné otryskání.

Měď, hliníkové povrchy *

Povrch očistěte ředidlem TESSAROL NITRO a zbruste pomocí brusného plátna vyrobeného ze syntetických vláken. Nepoužívejte drátěné kartáče ani ocelovou vlnu!

Obnovení starých nátěrů

Nepoškozené nátěry očistíme a obrousíme a poškozené zcela odstraníme.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD		PŘIPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	uvnitř	broušení, odstraňování nečistot	/	1x TESSAROL základní barva na dřevo	2x TESSAROL email (lesklý/satin)
	venku		1x BORI impregnace s biocidem W	2x TESSAROL základní barva na dřevo	
ŽELEZO, OCEL	uvnitř	odstraňování rzi a nečistot	/	1x TESSAROL základní barva na železo	
	Venku			2x TESSAROL základní barva na železo	
POZINKOVANÝ PLECH	Uvnitř			1x TESSAROL základ UNI	
	Venku			2x TESSAROL základ UNI	
MĚĎ, HLINÍK	Uvnitř			1x TESSAROL základ UNI	
	Venku				
TVRDÉ PVC	Uvnitř Venku	odstraňování nečistot		1x TESSAROL základ UNI	
STARÉ NÁTĚRY	uvnitř / venku	Čištění, broušení a odstraňování poškozených nátěrů	1x impregnace nebo 1 - 2x odpovídající základní nátěr		1 - 2x TESSAROL email (lesklý/satin)

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Pokud rez odstraňujeme chemickými prostředky na bázi kyseliny (fosforové), musíme povrch důkladně opláchnout vodou, usušit a teprve potom nanést **TESSAROL základní barvu na železo**, protože zbytky prostředku zamezují zasychání.
- V prostorách se špatným větráním se může objevit silnější pach po organických rozpouštědlech, proto nedoporučujeme natírání vnitřních částí nábytku nátěry na bázi alkydových pojiv v rozpouštědle.
- Při aplikaci nátěrů se doporučuje broušení mezi vrstvami jemnými brusnými papíry pro zajištění lepší přilnavosti další vrstvy nátěru a hezčího konečného vzhledu.
- Alkydové nátěrové hmoty časem žloutnou, především v temných prostorech.
- Doporučujeme nanášet v několika tenkých vrstvách (do 90 mikronů mokrého filmu). Tímto způsobem získáme po zaschnutí film s optimálními mechanickými vlastnostmi. Takto nanesený nátěr má také menší tendenci žloutnout ve světlých odstínech.
- Nejlepší podmínky pro schnutí (teplota vzduchu 10-25 ° C, relativní vlhkost vzduchu pod 75%).
- Urychlování schnutí mokrého nátěru na slunci nebo jiným zdrojem tepla se nedoporučuje.