



SPEKTRA akrylátová fasádní barva STANDARD

OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci fasád a všech ostatních vnějších i vnitřních minerálních povrchů stěn.

Vhodná je k natírání všech druhů minerálních a disperzních omítek, vláknocementových a dřevocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a k překrývání starých disperzních nátěrů.

VLASTNOSTI

- ředitelná vodou, zdravotně a ekologicky nezávadná barva
- odolnost proti povětrnostním vlivům a škodlivému průmyslovému ovzduší
- odolnost proti mokrému otěru

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	akrylátový kopolymer, pigment, plniva a speciální přísady ve vodě
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bílý, HGMIX
TÓNOVÁNÍ	možné pigmentovými pastami, vhodnými pro barvy na vodní bázi (3 - 5%) a disperzními barvami vhodnými k tónování, HGMIX
HUSTOTA	1,55 ± 0,03 kg/l
NASÁKAVOST VODY W ₂₄ (EN 1062-3:2008)	0,43 kg/m ² h ^{0,5}
PAROPROPUSTNOST sd (EN ISO 7783:2012)	0,10 m
LESK (EN 13 300)	matná
OMYVATELNOST	EN 13300 – třída 2 (DIN 53778 – S)
ŘEDĚNÍ	vodou 5% až 10%
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 40g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 23g/l
BALENÍ	bílá: 5l, 10l a 15l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	váleček, štětec, stříkání
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T = +20°C, rel. vlhk. 65%)	suchá a vhodná pro další nátěr po 6 – 10 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze ve dvou vrstvách natřít 3 - 4 m ² povrchu Praktická spotřeba závisí na nasákavosti a drsnosti podkladu.
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad zbavíme prachu a nečistot. Doporučujeme mytí tlakovou vodou nebo parou. Staré odlupující se nátěry odstraníme až k pevnému podkladu. Hrubé a nerovné povrchy zahladíme materiálem, který se svým složením podobá podkladu (malta resp. cementová malta) a necháme důkladně zaschnout. (Při normálních povětrnostních podmínkách zasychá každý cm nové omítky 7 – 9 dnů). U starých fasád z minerálních omítek je potřeba veškeré odlupující se části mechanicky odstranit a nahradit je novými. Před překrýváním (obnovováním) stávajících povrchů musíme prověřit vhodnost, pevnost a přilnavost starých nátěrů. Podklad musí být před natíráním suchý a pevný.

SPEKTRA akrylovou fasádní barvu STANDARD nenanášíme v dešti, mlze, silném větru. Za slunečního počasí musíme fasádu zastínit, aby nedošlo k nestejněměrnému zasychání, což má vliv na kvalitu nátěru.

Fasádní povrchy zasažené plísní a řasami před natíráním ošetříme **SPEKTRA biocidním prostředkem SANITOL**. Po zaschnutí, plíseň mechanicky odstraníme. Postup můžeme několikrát opakovat, s ohledem na stupeň nákazy. Do barvy přidáme produkt **SPEKTRA ochrana proti plísním ZP**, která delší dobu zabraňuje růstu mikroorganismů.

Usazeniny solí (ledek) odstraníme kartáčováním a podklad impregnujeme **SPEKTRA hloubkovou impregnací**, která nerozpouští ve vodě rozpustné soli v podkladu.



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Systémy uvedené v tabulce jsou příklady možné přípravy a ochrany různých podkladů. Před aplikací jednotlivého systému je nutno provést důkladnou kontrolu a odborně zhodnotit stav objektu, případně provést na objektu zkoušku navrhované ochrany.

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NÁTĚR
Vápenocementové omítky - nové - staré, nekřídující - staré, silně křídující Disperzní omítky - nové - staré	dle potřeby čištění, odstraňování uvolněných částic, oprava poškozených míst	1x SPEKTRA akrylátová impregnace	2x SPEKTRA akrylátová fasádní barva STANDARD
		1x SPEKTRA hloubková impregnace	
		1x SPEKTRA akrylátová impregnace	
		1x SPEKTRA hloubková impregnace	
Beton, vláknocementové a ostatní neporézní podklady		1x SPEKTRA hloubková impregnace	
Podklad natřený disperzními barvami		1x SPEKTRA akrylátová impregnace	

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím barvu důkladně promíchejte
- Pokud ředíte barvu více než je doporučeno, snižuje se kryvost nátěru
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Vlhkost nových (čerstvých) omítek může být maximálně 3%. V případě barevných odstínů na bázi organických pigmentů, které nejsou alkalicky stabilní, se může barevný film při zvýšené vlhkosti poškodit.