



SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)

OBLAST POUŽITÍ

Bezbarvý vrchní nátěr k ochraně silně zatížených, disperzními barvami natřených povrchů vnitřních stěn v před síních, chodbách, aulách, schodištích (školek, škol, nemocnic) a v ostatních prostorách. Vrchní nátěr, do kterého lze vmíchat **SPEKTRA DOMFLOK lístky**, v dekorativním vícebarevném systému **SPEKTRA DOMFLOK**. Vhodný k přetírání vysoce kvalitních disperzních nátěrů.

VLASTNOSTI

- hedvábný vzhled nátěru
- průhledný film
- vysoká omyvatelnost
- jednoduché čištění neabrazivními saponáty

TECHNICKÉ ÚDAJE

SLOŽENÍ	akrylová kopolymerová disperze a speciální přísady
BAREVNÉ ODTÍNY	průhledný
TÓNOVÁNÍ	/
LESK (EN 13300)	středně lesklý
HUSTOTA	1,0 – 1,1 kg/l
OMYVATELNOST (EN 13300)	třída 1
REDENÍ	/
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(I), 200 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 85 g/l
BALENÍ	2 l a 15 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota +5°C až +35°C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NÁVOD K POUŽITÍ

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	krátkosrstý váleček (DOMFLOK váleček), štětec
PRACOVNÍ PODMÍNKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně +5°C
ZASYCHÁNÍ (T= +20°C, rel. vlhkost 65%)	suchý po 4 – 6 hodinách, zcela vytvrzen po 7 dnech
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít – 6 – 8 m² povrchu Skutečná spotřeba závisí na nasákavosti a hrubosti podkladu.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před nánosem **SPEKTRA DOMFLOK laku** musí být podklad natřený kvalitní disperzní barvou (**SPEKTRA latex mat**). Barva musí být před nánosem laku přiměřeně zaschlá.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	VRCHNÍ NÁTĚR
2x SPEKTRA latex matný	1x SPEKTRA DOMFLOK lak (polomatný)

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- K docílení vysoké omyvatelnosti nátěru můžeme lak používat jako samostatný vrchní nátěr nebo můžeme do laku vmíchat **SPEKTRA DOMFLOK lístky** pro vícebarevný dekorativní vzhled povrchů stěn.
- Lak má přiměřenou konzistenci k nanášení a nesmíme jej ředit, před použitím jej pouze promícháme.
- Lak při nánosu vytváří mléčně zbarvený nátěr, po zaschnutí zprůhlední.
- Povrchy natřené neomyvatelnými disperzními barvami nejsou vhodné k nanášení **SPEKTRA DOMFLOK laku** (může dojít k praskání a odlupování barevného filmu). Nános výše doporučených nátěrů musíme provádět na impregnovaný podklad.
- Finální vzhled filmu závisí na podkladu. Hladký film stejnoměrného lesku lze docílit na hladkých površích stěn a proto před nánosem barvy (**SPEKTRA latex mat**) doporučujeme vyrovnaní pomocí **SPEKTRA vnitřní tmel** – jemný (dvě vrstvy s mezi broušením a finálním broušením).
- Doba zasychání se při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Lak je zcela suchý a vytvrzený po přibližně 7 dnech – teprve potom jej můžeme čistit neabrazivními saponáty a vodou.
- **SPEKTRA DOMFLOK lak polomatný** doporučujeme nanášet na světlé barevné odstíny a v případě, že se rozhodnete pro intenzivní barevné odstíny, doporučujeme míchání **SPEKTRA DOMFLOK laku polomatného** se **SPEKTRA latexem matným**, který jste použili jako podklad, přidejte jej 10 – 20%.