



SPEKTRA Extra

OBLAST POUŽITÍ

K ochraně a dekoraci vnitřních povrchů stěn a stropů.

Vhodná je k nanášení na všechny druhy minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, tapet ze skleněných vláken, papírových reliéfních tapet a starých nátěrů.

VLASTNOSTI

- vysoká kryvost, matný vzhled
- pěkný a hladký finální vzhled filmu
- odolná vůči mokrému otěru
- několik 1000 odstínů
- snadná aplikace
- vysoká paropropustnost
- zdravotně a ekologicky nezávadná barva

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	styrenakrylátová kopolymerová disperze, pigment, plniva a speciální přísady
BAREVNÉ ODSTINY	bílý, HGMIX
TÓNOVÁNÍ	pigmentovými pastami vhodnými pro barvy na vodní bázi, max. 3 % a disperzními barvami vhodnými k tónování; HGMIX
LESK (EN 13 300)	matný
HUSTOTA	1,50 – 1,57 kg/l
OMYVATELNOST (EN 13 300)	Třída 3
PAROPROPUSTNOST s_d (EN ISO 8873:2012)	0,036 ± 0,006 m (třída V ₁ , vysoká paropropustnost)
REDĚNÍ	vodou 5 až 10 %
EU VOC kategorie a limitní hodnoty	IIA(a), 30 g/l (2010); výrobek obsahuje: max. 22 g/l
BALENÍ	2 l, 5 l, 10 l, a 15 l
POUŽITELNOST	Originálně uzavřený a doporučeným způsobem uskladněný výrobek (teplota + 5 °C až + 35 °C, suché prostředí) je použitelný do data uvedeného na obalu. NESMÍ ZMRZNOUT!

NAVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOB NANAŠENÍ	váleček, štětec, stříkání
PRACOVNÍ PODMINKY	teplota barvy, vzduchu a podkladu minimálně + 5 °C
ZASYCHÁNÍ (T = + 20 °C, rel. vlhkost 65 %)	suchá a vhodná pro další vrstvu po 4 – 6 hodinách
VYDATNOST	teoreticky: litrem výrobku lze jednou vrstvou natřít 10 – 14 m ² povrchu. Skutečná spotřeba závisí na nasákavosti a hrubosti podkladu.
CISTENÍ NARADÍ	ihned po použití vodou

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad zbavíme prachu, uvolněných částic a ostatních nečistot. Staré odlupující se nátěry odstraníme. Větší trhliny a poškozené části podkladu zahladíme vhodnými materiály na minerální bázi. Následuje impregnace **SPEKTRA akrylátovou impregnací**.

Podklad musí být před natíráním suchý a pevný.

Zděné povrchy zasažené plísní a řasami natřeme před nanášením barvy **SPEKTRA biocidním prostředkem SANITOL**. Plíseň odstraníme mechanicky po zaschnutí stěn. Barvě přidáme **SPEKTRA ochranu proti plísní ZP**, která delší dobu zabraňuje růstu mikroorganismů. Skvrny od nikotinu, vody, dehtu, včelího mléka, ... natřeme **SPEKTRA antinikotinovou barvou**, která je zároveň vrchním nátěrem. Zdravé a nepopraskané podklady, natřené hladkými, lesklými nebo pololesklými emalí nebo disperzními barvami, očistíme a obrousíme brusným papírem (č. 150).



NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

PODKLAD	PŘÍPRAVA PODKLADU	IMPREGNACE	VYROVNAVÁNÍ	VRCHNÍ NÁTĚR
Nový nenatřený podklad - vápenocementové omítky - sádkartonové desky - beton a ostatní neporézní podklady		1x SPEKTRA akrylátová impregnace 1x SPEKTRA hloubková impregnace	2x SPEKTRA vnitřní tmel - jemný (dle potřeby)	1 - 2x SPEKTRA Extra
Natřený disperzními Barvami - několik vrstev nasákavých, neomyvatelných nátěrů - hladké, lesklé, omyvatelné nátěry	čištění, odstraňování uvolněných částic, oprava poškozených míst čištění, broušení	1x SPEKTRA akrylátová impregnace	2x SPEKTRA vnitřní tmel - jemný (dle potřeby)	

POZNÁMKY A SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Před použitím barvu důkladně promíchejte.
- Při nižší teplotě a vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba zasychání prodlužuje.
- Pokud barvu ředíte větším množstvím vody, než je doporučeno, snižuje se úměrně kryvost barevného filmu.
- U tmavých odstínů může při hrubším čištění dojít ke vzniku škrábanců, proto doporučujeme film chránit jednou vrstvou laku **SPEKTRA DOMFLOK**.
- Odstíny se mohou lišit od vzorkovnice díky různé propustnosti a hrubosti podkladu a také lesku. Takovéto odchylky nejsou důvodem pro reklamaci.
- Kryvost barvy **SPEKTRA EXTRA** v červených, žlutých, oranžových, bordových a zelených odstínech je nižší, takže dvě vrstvy nemusí být dostatečné. Doporučujeme použít **SPEKTRA latex mat**, která nabízí tmavě červenou a žlutou tónovací bázi pro dosažení lepší kryvosti takovýchto odstínů.